



CCD HOJA TÉCNICA

3M™ Nomad™ Scraper 6050* con Respaldo



Requerimientos y Propiedades Generales:

<u>Propiedad</u>	<u>Valor (Típico)</u>
Peso Mínimo ASTM D-418	2.3 Kg/m ²
Espesor Mínimo [1] ASTM D-418-68	11 mm
Propiedades Microbiológicas ASTM G-21-90	Inhibe el crecimiento De hongos
Flamabilidad:	
DOC FF 1-70 (Ensayo Pill)	Pasa
ASTM E-648	Pasa
NFPA-253 [2]	0.81 watts/cm ² (Sin Ignición)
Propiedades Eléctricas:	
AATC 134	
Generación Estática	
Soles Cromo	1.8 Kilovoltios
Soles Neolitos	3.5 Kilovoltios
Resistencia Química [3]	
Agua	Excelente [5]
Solución Jabonosa al 1,5 %	Excelente
Acido Acético al 5 %	Excelente
Hidróxido de Sodio al 5%	Excelente
Alcohol Etilico al 50%	Buena
Solventes Hidrocarburos [6]	Pobre
Solventes Hidrocarburos Clorinados [7]	Pobre
Gasolina	Pobre
Aceites Comestibles	Pobre

Descripción:

El Nomad™ Scraper 6050, es un diseño de filamentos continuos no tejidos de lazos de vinilo, que unidos entre sí, forman una superficie abierta y atractiva al usuario. El respaldo completo de vinilo está totalmente fundido, y provee una superficie confortable al caminar a la vez que realiza la recolección de polvo y sucio evitando así, la entrada del mismo dentro del edificio.

Uso Recomendado:

El diseño del Scraper 6050, es óptimo para ser utilizado como alfombras de entrada donde el polvo es un problema. El respaldo previene que el sucio y el agua alcancen la superficie del piso. Entre las aplicaciones de estos tapetes, se encuentran los pasillos, entradas, vestíbulos y salas de computación. No se recomienda para cocinas, áreas con grasa o aceite, o sitios sometidos constantemente a humedad.

Tamaños de los tapetes:

Tapetes con Bordes en los 4 Lados: 55 cm x 86 cm
0.90 m x 1.5 m
1.20 m x 1.8 m

Otras Medidas:

Ancho: 0,9 m y 1.2 m
Longitud: De 0.6 m hasta 9.1 m con
Incrementos de 0.3 m

Cortes Normales:

Ancho: De 0.6 m hasta 3.6 m
Longitud: De 0.6 m hasta 18.2 m

- (1) El producto puede ser comprimido en paquetes.
- (2) Cumple ó excede los requerimientos para la clase I de la NFPA. El promedio crítico recomendado para flujo radiante mayor de 0.5 para uso institucional, y, mayor de 0.25 para uso residencial y comercial.
- (3) Método de Ensayo de la AATCC Nro. 134
- (4) Todas los ensayos realizados durante 7 días a 22°C, con inmersión total del producto.
- (5) Excelente: No se observan efectos sobre el producto, con pérdida menor del 1 % en peso.
Buena: El producto se endurece o descolora ligeramente. Menos de 3 % de pérdida en peso.
Pobre: No recomendable para su uso. No debe utilizarse cuando el tapete sea expuesto regularmente a estos químicos.
- (6) Cloruro de Metileno, Percloroetileno, Cloroformo.
- (7) Aceite de Maní.

Empaque y Marcaje:

Empaque:

Tapetes Precortados: Uno por Caja. Excepto el tapete de 55 cm x 86 cm (6 Unidades/Caja)

Marcaje:

Cada caja debe venir identificada con el nombre del producto, tamaño, color y el nombre del Fabricante

Peso y Area por Caja:

Tamaño (mt x mt)	Peso Aprox. (Kgs)	Volumen (m ³)
0.56 x 0.86	2.5	0.012
0.914 x 1.524	7	0.034
1.219 x 1.828	10	0.062

Colores Disponibles:

Chestnut (Avellano)
Ebony (Negro)
Slate (Granito)
Red (Rojo)
Blue (Azul)
Forest (Verde Bosque)
Cabernet (Vino Tinto)
Dove (Marrón)
Concrete (Concreto)
Silver (Plata)
Gypsy Red (Rojo Intenso)
Caravan Gold (Ocre)
Forest (Verde Selva)

Mantenimiento Diario de los Tapetes:

Aspirado diario:

Use una aspiradora con cepillo tipo vertical ajustado a su máxima potencia. Mueva la boquilla lentamente sobre la alfombra dando el tiempo suficiente para aspira el sucio.

En áreas de tráfico pesado o en zonas de giro, rote la alfombra de extremo a extremo cuando la esté reposicionando.

IMPORTANTE: Mantener el respaldo de la alfombra limpio es crítico para mantener el alto desempeño del tapete. El piso debajo de la alfombra también debe mantenerse limpio (barrer o fregar con agua debajo de la alfombra)

Mantenimiento Semanal:

1. Sacar la alfombra de servicio.
2. Voltear la alfombra y usar el elemento de barrido de la aspiradora en la parte trasera de la alfombra.
3. Recoger la alfombra
4. Limpiar el sucio / desperdicios del suelo (barrer, aspirar, fregar con agua , etc.).
5. Colocar de nuevo la alfombra en servicio y aspirar la superficie.

Condiciones húmedas para las alfombras y rollos:

1. Use un extractor o aspiradora húmeda para remover el agua que sea posible de la alfombra.
2. Deje secar la alfombra. Cuélgela si es necesario. Use un ventilador eléctrico o un secador para reducir el tiempo del secado.

Mantenimiento de restauración:

La frecuencia de este tipo de mantenimiento dependerá de la cantidad de tráfico y sucio en el área de aplicación.

1. Moje la alfombra con una solución diluida de 3M Pre-tratamiento de Alfombras o 3M Limpiador de Alfombras.
2. Afloje el sucio usando un cepillo rotatorio.
3. Extraiga al menos dos veces. (Si el sucio es pesado, repita el procedimiento).
4. Deje secar la alfombra.

Lavado con alta presión:

1. Realice el lavado de alta presión con agua (por ej. en los autolavados).
2. Cuelgue la alfombra
3. Lave la alfombra minuciosamente.
4. Enjuague la alfombra minuciosamente
5. Deje secar la alfombra.